

ARDEX GRINDŲ MIŠINIŲ APŽVALGA



Glaistai	Išėiga mm/m ²	Sluoksnio storis	Darbo laikas	Danga po:	Betonas	Cementinis sluoksnis	Anhidritas	Asfalto mastika	Terrazzo	Magnezitas	MDP/fanera	Medinės grindys	Plienas
ARDEX K 5	1,15 kg	0 - 4 mm	5 min.	30 min.	X ●	X ●	X ●	X ●	X ●	X ●	X ●	X ●	X
ARDEX A 30	1,25 kg	0 - 5 mm	15 min.	2 val.	X	X	X	X ●	X	X	X ●	X ●	X ●
ARDEX A 31	1,25 kg	0 - 5 mm	20 min.	2 val.	X ●	X ●	X	X ●	X ●	X	X ●	X ●	X ●
ARDEX A 45	1,60 kg	0 - 5 mm	15 min.	1 val.	X	X	X	X ●	X	X	X ●	X ●	X ●
ARDEX A 46***	1,40 kg	0 - 30 mm	15 - 20 min.	išdžiūvus	X	X	X	X	X				
Savaime išsilyginantys mišiniai	Išėiga mm/m ²	Sluoksnio storis	Darbo laikas	Danga po:	Betonas	Cementinis sluoksnis	Anhidritas	Asfalto mastika	Terrazzo	Magnezitas	MDP/fanera	Medinės grindys	Plienas
ARDEX K 14	1,50 kg	0 - 10 mm *10 - 20 mm	30 min.	24 val. 48 val.	X	X	X	X ●	X	X			
ARDEX K 15	1,40 kg	0 - 10 mm *10 - 20 mm	30 min.	24 val.	X	X	X	X ●	X	X		X ●	X ●
ARDEX K 22 F	1,50 kg	**0 - 30 mm	30 min.	****24 val.	X	X	X	X			X	X	
ARDEX A 55	1,50 kg	0 - 10 mm	15 min.	1 - 2 val.	X ●	X ●	X		X	X			X
ARDEX K 70	1,70 kg	3 - 30 mm	30 min.	24 val.	X	X	X	X ●	X ●	X			X ●
ARDEX K 75	1,70 kg	3 - 50 mm	30 min.	24 val.	X	X	X	X ●	X	X			
ARDEX K 80	1,65 kg	5 - 50 mm	30 min.	24 val.	X ●	X	X		X				X
ARDEX FA 20	1,40 kg	3 - 10 mm *10 - 20 mm	30 min.	24 val. 48 val.	X ●	X ●	X	X	X	X	X	X	
ARDEX K 301***	1,60 kg	2 - 20 mm	30 - 45 min.	išdžiūvus	X	X			X				
ARDEX K 301 MIX***	1,70 kg	4 - 30 mm	30 min.		X	X			X				
ARDEX K 2000	1,60 kg	5 - 30 mm	30 min.	išdžiūvus	X	X	X						
Gruntas/ drėgmės bloka-torius	Išėiga mm/m ²	Įrankiai	Darbo laikas	Galima dengti po:	Betonas	Cementinis sluoksnis	Anhidritas	Asfalto mastika	Terrazzo	Magnezitas	MDP/fanera	Medinės grindys	Plienas
ARDEX P 51	50 - 300 g/m ²	Volelis / šepetys	---	išdžiūvus 8 - 12 val.	1:1	1:3	1:3	1:0,5	1:0,5	1:0,5	1:0,5	1:0,5	1:0,5
ARDEX EP 2000	600 g/m ² 2 sluoksniams	Volelis	30 min.	6 val./sluoksnis	X	X	X						
ARDEX P 4	100 - 500 g/m ²	Volelis / teptukas	---	1 val.	X	X			X				

● : Sukimba be grunto (oro burbuliukų pavojus).

● : Su ARDEX E 25 priedu ir armavimo tinkliu.

● : Su ARDEX E 25 priedu.

● : Kai sluoksnis virš 10 mm - ilgiau džiušta (žiūrėkite tech. aprašymą).

* Kai sluoksnis virš 10 mm, reikia maišyti su smėliu.

** Kai sluoksnis virš 30 mm, reikia maišyti su smėliu.

*** Patalpų vidui ir laukui, baseinams.

**** Galioja 0 - 3 mm sluoksniams. Kiekvienas papildomas mm prailgina džiuvima 1 para.

ARDEX Skandinavia A/S • Tarandės 34 • Vilnius • tel. +370 61737324 • ardex@ardex.lt



www.ardex.lt